



Peco Objekt Latex Matt

Art des Werkstoffes:

Strapazierfähige, matte Innenlatexart für scheuerbeständige Beschichtungen, emissions- und lösemittelfrei, weichmacherfrei.

Anwendungsbereich:

Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z. B. Putz, Gipsputz, Beton, Raufaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung), auch auf Glasgewebe.

Kenndaten nach DIN EN 13 300:

- Nassabrieb Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778
- Kontrastverhältnis: Deckvermögen Klasse 1 ($\geq 99,5\%$) bei einer Ergiebigkeit von ca. $7\text{m}^2/\text{l}$ bzw. $140\text{ml}/\text{m}^2$
- Glanzgrad: matt
- Maximale Korngröße: fein ($\leq 100\ \mu\text{m}$)

Bindemittelbasis:

Polyvinylacetat-Dispersion

Farbton:

Weiß

Festkörper:

68 %

Spezifisches Gewicht:

Ca. $1,55\text{ g}/\text{cm}^3$

pH-Wert:

Ca. 8-9

Verdünnungsmittel:

Wasser

Viskosität:

Leicht thixotrop.

Verarbeitung:

Streichen, rollen und spritzen (airless).

Untergrund:

Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Hydrosol Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten.

Beschichtungsaufbau:

Grundbeschichtung mit max. 10 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung möglichst unverdünnt, max. 5 % Wasserzugabe.

Verbrauch pro Beschichtung:

Ca. $140\text{ ml}/\text{m}^2$ auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens $+5^\circ\text{C}$ für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:

Bei ca. $+20^\circ\text{C}$ und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar, Durchtrocknung nach 4 Tagen.

Abtönbarkeit:

Mit geeigneten Volltonfarben auf der Basis von Acrylatdispersion (Verträglichkeit testen).

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Verpackung:

12,5 Liter

Transport:

Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Kennzeichnung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrentoffverordnung.

Sicherheitshinweis:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): $30\text{ g}/\text{l}$ (2010). Dieses Produkt enthält max. $30\text{ g}/\text{l}$ VOC.

Sicherheitsratschläge:

Enthält Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produktcode:

M-DF 01

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.