


PETERS

Peco Streichputz

Art des Werkstoffes:

Lösemittelfreier Quarzgrund. Für egalisierende Voranstriche auf allen mineralischen Untergründen und tragfähigen Altanstrichen einzusetzen, „griffige“ Grundierung für nachfolgende Beschichtungen, ergibt Streichputzcharakter. Auch als Lasurgrund einsetzbar. Wasserdampfdurchlässig, unempfindlich gegen frische, lufttrockene Putze, spannungsarm, beständig gegen Industrieabgase.

Anwendungsbereich:

Für außen und innen, auf Putzen der Mörtelgruppe P II und P III sowie Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV und Gipskartonplatten einsetzbar.

Bindemittelbasis:

Pigmentierte Spezialfarbe nach DIN 55 945 mit ausgewogenem Quarzanteil.

Farbton:

Altweiß

Glanzgrad:

Matt

Spezifisches Gewicht:

Ca. 1,80 g/cm³

Verdünnungsmittel:

Wasser

Viskosität:

Dickflüssig, je nach Verwendungszweck auf Verarbeitungskonsistenz verdünnen.

Abtönbarkeit:

Mit geeigneten Volltonfarben (max. 20%).

Verarbeitung:

Streichen oder rollen, Spritzapplikation mit geeigneten Geräten.

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten. Bei leicht saugenden, tragfähigen Anstrichuntergründen im Innenbereich kann Peco Streichputz LF gleichzeitig als Grundierung und Voranstrich eingesetzt werden.

Beschichtungsaufbau:

Je nach Verarbeitungsweise und Saugfähigkeit des Untergrundes:

- Voranstrich als Haftgrund für Mineral- und Silikatputze bis 2:1 mit Wasser verdünnt.
- Voranstrich für Dispersionsputze usw. sowie auf gipshaltigen Untergründen (auch Gipskartonplatten usw.) ca. 20 % mit Wasser verdünnt.

Verbrauch pro Beschichtung:

- Bei nachfolgender Beschichtung mit Mineralputzen (Kalk- oder Silikatputze) ab 200g/m².
 - Bei nachfolgender Beschichtung mit Dispersionsputzen und Silikatfarben ca. 300 g/m².
- Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:

Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 - 8 Stunden, regenfest nach ca. 12 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Bei kühler und feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Verpackung:

18 kg

Transport:

Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Kennzeichnung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitshinweis:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30g/l VOC.

Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Produktcode:

M-DF 01

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.